EL-Lene™ LD1905F

المصنع	SCG Chemicals Co., Ltd.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EL-LENE LD1905F هو راتينج LDPE مع عامل انزلاق ومضاد للالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (2600 جزء في المليون) انزلاق (1500 جزء في المليون)	- -	- -
الميزات	مقاومة الالتصاق دورة قولبة سريعة مقبول لملامسة الأغذية بصريات انزلاق	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أكياس خلط تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	167 MPa	24221.35 psi	-
	1900 MPa	275572.2 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	9.81 MPa	1422.82 psi	-
	19.6 MPa	2842.74 psi	-
	14.7 MPa	2132.06 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	400 %	-	-
	700 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	-
	210 g	7.41 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
			ASTM D1525

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 92.0	F° 197.6	
درجة حرارة الانصهار	C° 110	F° 230.0	ASTM D2117

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	55	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 140-170	F° 338.0 - 284.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.