EL-Lene™ M735RU

المصنع	SCG Chemicals Co., Ltd.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

M735RU عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) لتطبيقات القولبة الدورانية. M735RU هو لون طبيعي متوفر في شكل مسحوق وحبيبات. مع توازن خصائص التأثير والصلابة وقابلية المعالجة. إنه مناسب للقولبة الدورانية للحاويات والتطبيقات العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة، عالية	-	-
	صلب، جيد	-	-
	تسليط الضوء	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
	مظهر ممتاز	-	
الاستخدامات	معدات الحدائق والمروج	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	حاوية	-	-
	تطبيق خارجي	-	-
	عام	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c)	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	مسحوق جسيم	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة دورانية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.935 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	55	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.0 MPa 20.0 MPa	- 2755.72 psi 2900.76 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	800 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	650 MPa	94274.7 psi	ASTM D790
صدمة ARM	99.0 J	-	ARM

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نقطة التبلور	110 C°	230.0 F°	ASTM D2117
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	70.0 C°	158.0 F°	ASTM D648

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	C° 115	F° 239.0	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	C° 124	F° 255.2	ASTM D2117

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.