EL-Pro™ P607F

المصنع	SCG Chemicals Co., Ltd.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EL-Pro™ P607F هو راتينج بولي بروبيلين متجانس بدون عامل انزلاق ومضاد للالتصاق مناسب لتطبيق الأغشية المصبوبة كطبقة أساسية لفيلم البثق المشترك أو فيلم أحادي الطبقة يتطلب صلابة عالية للفيلم ووضوحًا عاليًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة شفافية عالية صلابة عالية هوموبوليمر هلام منخفض بصريات	- - - - - -	- - - - -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1610 MPa	233511.18 psi	ASTM D790
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	510 MPa	73969.38 psi	-
	382 MPa	55404.52 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	28.4 MPa	4119.08 psi	-
	22.6 MPa	3277.86 psi	-
	36.3 MPa	5264.88 psi	-
	8.83 MPa	1280.69 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	470 %	-	-
	20 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	154 C°	309.2 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	162 C°	323.6 F°	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	84	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	1.3 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	200-230 °C	392.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.