EL-Pro™ P640J

المصنع	SCG Chemicals Co. Ltd.,	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EL-Pro P640J عبارة عن راتينج بولي بروبيلين بوليمر مشترك مقاوم للصدمات ومناسب لعملية القولبة بالحقن. يوصى باستخدام هذا الراتينج للمنتج الذي يتطلب صلابة عالية مع قابلية معالجة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة، عالية بوليمر مشترك مقاوم للصدمات مقاومة الصدمات، جيدة قابلية تشغيل جيدة مطابقة التعرض للأغذية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	مكونات كهربائية تطبيق صناعي تطبيق في مجال السيارات ألعاب	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	ASTM D955
	1.3 %	-	ASTM D955
	1.1 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	70	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ASTM D256
	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256
	98 J/m	1.84 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	105 C°	221.0 F°	ASTM D648
	55.0 C°	131.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة الهشاشة	-20.0 C°	-4.0 F°	ASTM D746

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	150 °C	302.0 °F	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	°C	-	ASTM D2117

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	°C	-	-
درجة حرارة القالب	°C	-	-
معدل الحقن	سريع	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.