CLARIX® 110901-01 Clear

المصنع	A. Schulman Europe	**الفئة**	Ionomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إيونومر صوديوم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أيونومر الصوديوم	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب فيلم مبثوق مشترك	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882A
	MPa 34.0	psi 4931.29	-
	MPa 40.0	psi 5801.52	-
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	% 370	-	-
	% 410	-	-
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 7.0	oz 0.2469	-
	g 7.3	oz 0.2575	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 75.0	F° 167.0	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.