CLARIX® 111702-01 Clear

المصنع	A. Schulman Europe	**الفئة**	Ionomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إيونومر صوديوم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أيونومر الصوديوم	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب فيلم مبثوق مشترك	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.970 g/cm³	-	ASTM D792A
صلابة الديورومتر	65	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 19.5 MPa 33.0	- psi 2828.24 psi 4786.25	ASTM D638 - -
استطالة الشد	% 300	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 530	psi 76870.14	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 51.0	F° 123.8	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import &Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.