CLARIX® 210901-01 Clear

المصنع	A. Schulman Europe	**الفئة**	Ionomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إيونومر زنك

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أيونومر الزنك	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	بثق الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	ASTM D792A
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 13.0	psi 1885.49	-
	MPa 26.0	psi 3770.99	-
استطالة الشد	% 400	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 260	psi 37709.88	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	J/m 540	ft·lb/in 10.11	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 74.0	F° 165.2	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.