

ASI POLYETHYLENE LP 554-01

HDPE, HMW	الفئة	A. Schulman Europe	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

LP 554-01 Natural عبارة عن مادة بولي إيثيلين متجانسة عالية الكثافة ذات وزن جزيئي ضيق تظهر صلابة وصلابة ومقاومة للالتواء. يفي هذا الراتينج بلوائح إدارة الغذاء والدواء FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 و 2.2. تشمل التطبيقات الصناديق والحاويات والحقائب والصواني.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	متانة جيدة	
-	-	صلابة عالية	
-	-	هومبولييمر	
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	
-	-	مقاوم للالتواء	
-	-	حاويات	
-	-	صناديق	
-	-	صواني الدعم	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	الخلط	طريقة المعالجة
-	-	قوية بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.963	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 8.0 min	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D1693B	-	hr 1.00	مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي
ASTM D2240	-	60	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3495.42	MPa 24.1	قوة الشد
ASTM D638	-	% 50	استطالة الشد
ASTM D790	psi 139961.67	MPa 965	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.9927	J/m 53	صدمة إيزود المحززة
ASTM D3029	-	J 31.2	صدمة غاردنر

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	F° 95.08-	C° 70.6-	درجة حرارة الهشاشة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.