

ASI POLYSTYRENE PS 3010-01

PS (HIPS)	الفئة	A. Schulman Europe	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

PS 3010-01 هي درجة عالية التأثير من البوليسترين تتميز بتأثير جيد وقابلية معالجة. يستخدم PS 3010 على نطاق واسع في تصنيع الأدوات المنزلية والألعاب والحاويات وأجزاء الأجهزة وأغلفة مكبرات الصوت وأنواع مختلفة من البثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E51193-511303	بطاقة UL الصفراء
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	مكونات الأجهزة	الاستخدامات
-	-	حاويات	
-	-	السلع المنزلية	
-	-	أغلفة	
-	-	ألعاب	
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	قوية بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 1.04	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 10	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D785	-	47	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 230610.42	MPa 1590	معامل الشد
ASTM D638	psi 3901.52	MPa 26.9	قوة الشد
ASTM D638	-	% 45	استطالة الشد
ASTM D790	psi 279923.34	MPa 1930	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 2.06	J/m 110	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 177.98	C° 81.1	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D1525	F° 185.0	C° 85.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.