

## ASI POLYETHYLENE CP 879-01

LDPE	الفئة	A. Schulman Europe	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

CP 879-01 Natural هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة، راتينج متجانس مصمم خصيصًا لتغليف التغليف. يوفر خصائص بصرية ممتازة وصلابة جيدة لتحسين قابلية التشغيل الآلي.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	صلابة جيدة	
-	-	هومبوليمر	
-	-	قابل للتشغيل الآلي	
-	-	بصريات	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة
-	-	بثق	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.932	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 3.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 3103.81	MPa 21.4	
-	psi 2393.13	MPa 16.5	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 450	
-	-	% 540	
ASTM D882	-	-	معامل الانحناء
-	psi 37999.96	MPa 262	
-	psi 40030.49	MPa 276	
ASTM D1709A	oz 2.82	g 80	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	77	اللمعان
ASTM D1003	-	% 4.4	النفذية
ASTM D1003	-	% 4.4	الضبابية (Haze)

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.