

ASI POLYETHYLENE CP 878-01

Natural

LLDPE	الفئة	A. Schulman Europe	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

CP 878-01 طبيعي هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي يتمتع بخصائص جيدة من حيث الشد والصلابة والصلابة. يتميز هذا المركب بقدرة ممتازة على السحب ولمعان جيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول للامسة الأغذية	الميزات
-	-	سحب جيد	
-	-	صلابة جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	مقاومة شد عالية	
-	-	لمعان متوسط	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2	
-	-	لون طبيعي	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة
-	-	بثق	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.925	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 0.80	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	-		قوة الشد
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
-	psi 1900.0	MPa 13.1	
ASTM D882	-		استطالة الشد
-	-	% 650	
-	-	% 800	
ASTM D790	-		معامل الانحناء
-	psi 40030.49	MPa 276	
-	psi 44961.78	MPa 310	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 257.0	C° 125	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	55	اللمعان

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 104.0	النفذية
ASTM D1003	-	% 100	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact
المسؤول:**

sales@su-jiao.com **البريد / Email**

www.polymersdata.com **الموقع / Website**

86-134-2475-5533+ **الجوال / Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.