

AGRIPLAS™ BFF3015H

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------|----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | A. Schulman Europe | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 30% عضوي | المادة المألثة |

وصف المنتج

PP 30% معزز بحشو حيوي/ألياف زجاجية

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | عضوي، 30% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |
| - | - | قوية بالحقن | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ISO 1183/A | - | g/cm ³ 1.06 | الكثافة |
| Internal Method | - | % 0.60 | انكماش الغالب |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 527-2/1A/50 | psi 6526.71 | MPa 45.0 | إجهاد الشد |
| ISO 527-2/1A/50 | - | % 2.0 | انفعال الشد |
| ISO 178 | psi 609159.6 | MPa 4200 | معامل الانحناء |
| ISO 180/A | ft·lb/in ² 2.0 | kJ/m ² 4.2 | قوة صدمة إيزود المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | درجة حرارة انحراف الحرارة |
| ISO 75-2/Bf | F° 293.0 | C° 145 | |
| ISO 75-2/Af | F° 244.4 | C° 118 | |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | % 30 | محتوى الحشو |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.