# GPP™ 1020E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | S&E Specialty Polymers, LLC | **الفئة** | TPO (POE) |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

GPP™ 1020E هو منتج لدائن حرارية من البولي أوليفين ((TPO (POE). وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل مجالات تطبيق GPP™ 1020E الأسلاك والكابلات والتطبيقات الكهربائية/الإلكترونية. تشمل الميزات: مثبط للهب خالٍ من الهالوجين

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | خالي من الهالوجين<br>مثبطات اللهب | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الأسلاك والكابلات<br>مادة عازلة<br>تطبيق الاتصالات | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | الألوان المتاحة<br>لون طبيعي | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.02 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة روكويل** | 100 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 14.5 MPa | 2103.05 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | 5.0 % | - | ASTM D638 |
| | 100 % | - | ASTM D638 |

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **ثابت العزل الكهربائي** | 2.20 | - | ASTM D150 |
| **مؤشر الأكسجين** | 31 % | - | ASTM D2863 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.