V-TEM 100

المصنع	S&E Polymer Solutions, Inc.	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تقدم S&E Polymer Solutions (SEPS) مجموعة من اللدائن الحرارية المرنة فائقة النعومة (TPEs) ضمن خط إنتاجها VTEM لتطبيقات في الأسواق الصناعية والإلكترونية والطبية والاستهلاكية. تعد صلابة هذه المواد من بين الأكثر نعومة بين جميع اللدائن الحرارية المرنة وتظهر قوة تمزق واستطالة ومجموعة ضغط استثنائية. إذا كان تصميمك يتطلب بدائل لخط VTEM القياسي لدينا، فسنقوم بتصميم TPE مخصص لتلبية متطلبات الأداء المحددة الخاصة بك. يتمتع مصممو SEPS بخبرة تزيد عن 60 عامًا في الهندسة وعلوم المواد لضمان أن توفر لدائن VTEM TPEs أو التركيبات المخصصة لدينا أكبر قيمة لتطبيقاتك المحددة. ما هي V-TEMS بوليمرات ملدنة بمجموعة من الصلابة والمتانة لتلبية متطلبات المواد المختلفة. الخصائص المادية لـ V-TEMS لزجة، استطالة عالية، لدائن حرارية، غير سامة، توسيد، تشحيم. التعديلات والإضافات زيوت محددة للإفراز، عطور، إضافات بدون وصفة طبية (OTC)، تركيبات قائمة على الدهون الثلاثية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer	-	-
الميزات	استطالة عالية	-	-
	مشحم	-	-
	غير سامة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	22	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 0.869 MPa 0.765	psi 126.04 psi 110.95	ASTM D638 ASTM D412
إجهاد الشد	 MPa 0.0359 MPa 0.0752	- psi 5.21 psi 10.91	ASTM D412 - -
استطالة الشد	% 2000	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	%	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.