V-TEM 80

المصنع	S&E Polymer Solutions, Inc.	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تقدم S&E Polymer Solutions (SEPS) مجموعة من TPEs فائقة النعومة في خط إنتاجها VTEM للتطبيقات في الأسواق الصناعية والإلكترونية والطبية والاستهلاكية. تعتبر مقاييس الصلابة لهذه المواد من بين أنعم جميع TPEs وتظهر قوة تمزق واستطالة وضغط استثنائية. إذا كان تصميمك يتطلب بدائل لخط VTEM القياسي الخاص بنا، فسنقوم بتصميم TPE مخصص لتلبية متطلبات الأداء المحددة الخاصة بك. يتمتع مصممو SEPS بأكثر من 60 عامًا من الخبرة في الهندسة وعلوم المواد لضمان أن VTEM TPEs أو التركيبات المخصصة الخاصة بنا ستوفر أكبر قيمة لتطبيقاتك المحددة. ما هي V-TEMS؟ بوليمرات ملدنة ذات نطاق من الصلابة والمتانة لتلبية متطلبات المواد المختلفة. الخصائص المادية لـ V-TEMS لزجة، استطالة عالية، حرارية، غير سامة، توسيد، تزييت. التعديلات والإضافات زيوت محددة للنضح، والعطور، والإضافات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC)، والتركيبات القائمة على الدهون الثلاثية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer	-	-
الميزات	استطالة عالية	-	-
	مشحم	-	-
	غير سامة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	18	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 0.421 MPa 0.374	psi 61.06 psi 54.24	ASTM D638 ASTM D412
إجهاد الشد	 MPa 0.0193 MPa 0.0483	- psi 2.8 psi 7.01	ASTM D412 - -
استطالة الشد	% 1800	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	%	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.