

## Allen ABS 556/499

ABS	الفئة	Sekisui (Hong Kong) Limited	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

556/499 هو ABS للأغراض العامة يتميز بقوة تأثير متوسطة. التطبيقات الشائعة: الأغطية والهياكل الأجزاء الداخلية للمركبات شاشات العرض الميزات والفوائد: مطابقة الألوان المخصصة خصائص تشكيل جيدة يمكن استخدام حواف التشذيب بسهولة في الطلبات المستقبلية لمعان غير لامع

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	مقاومة صدمات متوسطة	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	شاشات عرض	
-	-	غرض عام	
-	-	أغلفة	
-	-	تشطيب مطفي	المظهر
-	-	بثق الألواح	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.05	الوزن النوعي
ASTM D955	-	% 0.50-0.70	انكماش القالب

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5003.81	MPa 34.5	قوة الشد
ASTM D790	psi 279923.34	MPa 1930	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 8006.1	MPa 55.2	قوة الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيروز المحزرة
-	ft·lb/in 2.06	J/m 110	
-	ft·lb/in 3.93	J/m 210	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 195.08	C° 90.6	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	HB	تصنيف اللهب

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D523	-	-	اللمعان

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.