

Allen ABS ULG/LXS

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| ABS | الفئة | Sekisui (Hong Kong) Limited | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

ULG/LXS عبارة عن ABS للأغراض العامة يتميز بقوة تأثير عالية وتشطيب منخفض اللمعان. التطبيقات الشائعة: الأغطية والمساكلن التصميمات الداخلية للمركبات علب الأدوات الميزات والفوائد: مطابقة الألوان المخصصة خصائص تشكيل جيدة يمكن استخدام حواف الزينة بسهولة في الطلبات المستقبلية تشطيب منخفض اللمعان

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقاومة عالية للصدمات | الميزات |
| - | - | لمعان منخفض | |
| - | - | تطبيقات السيارات | الاستخدامات |
| - | - | أغلفة | |
| - | - | بثق الألواح | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.02-1.04 | الوزن النوعي |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D955 | - | % 0.50-0.70 | انكماش القالب |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 5003.81 | MPa 34.5 | قوة الشد |
| ASTM D790 | psi 290076.0 | MPa 2000 | معامل الانحناء |
| ASTM D790 | psi 8093.12 | MPa 55.8 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | - | - | صدمة إيژود المحزرة |
| - | ft·lb/in 2.06 | J/m 110 | |
| - | ft·lb/in 5.99 | J/m 320 | |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 195.08 | C° 90.6 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| UL 94 | - | HB | تصنيف اللهب |

| الخواص البصرية | | | |
|----------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D523 | - | 15-30 | اللمعان |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.