

Allen 2000

PC+ABS	الفئة	Sekisui (Hong Kong) Limited	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

2000 عبارة عن PC/ABS للأغراض العامة يتميز بقوة تأثير عالية وانحراف حراري عالي. التطبيقات الشائعة: أعطية وحوايات تقليم داخلية للمركبة، لوحات العدادات، الميزات والفوائد: مطابقة الألوان المخصصة، خصائص تشكيل جيدة، حافة التقليم سهلة الاستخدام في الطلبات المستقبلية، درجة حرارة انحراف حراري عالية، تشطيب لامع يليبي العديد من مواصفات السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تسليط الضوء	الميزات
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	
-	-	مقاومة حرارة عالية	
-	-	عام	
-	-	تجهيزات السيارة الداخلية	الاستخدامات
-	-	لوحة قيادة السيارة	
-	-	عام	
-	-	هيكل	
-	-	قابلة بثق الألواح	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.13	الوزن النوعي
ASTM D955	-	%	انكماش القالب

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 8267.17	MPa 57.0	قوة الشد
ASTM D790	psi 356793.48	MPa 2460	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 12995.4	MPa 89.6	قوة الانحناء
ASTM D256	-		صدمة إيژود المحزرة
ASTM D256	ft·lb/in 11.05	J/m 590	
ASTM D256	ft·lb/in 12.92	J/m 690	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-		درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 264.2	C° 129	
ASTM D648	F° 226.4	C° 108	
ASTM D1525	F° 285.8	C° 141	درجة حرارة تليين فيكات

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	HB	تصنيف اللهب

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D523	-	80	اللمعان

أخرى	الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
غير معروف	-	-		

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.