

Allen E3400

TPO (POE)	الفئة	Sekisui (Hong Kong) Limited	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

E3400 عبارة عن TPO للأغراض العامة بخصائص تأثير عالية ونافذة معالجة بالتشكيل الحراري واسعة. التطبيقات الشائعة: التصميمات الداخلية والخارجية للمركبات الرادومات الأجزاء البحرية المساكين الصناعية الميزرات والفوائد: مقاوم للأشعة فوق البنفسجية متانة في درجات الحرارة المنخفضة يمكن استخدام حواف الزينة بسهولة في الطلبات المستقبلية مقاومة كيميائية ممتازة ثبات أبعاد جيد

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	ثبات أبعاد جيد	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	أجزاء خارجية للسيارات	
-	-	أجزاء داخلية للسيارات	
-	-	غرض عام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	أغلفة	
	-	تطبيقات بحرية	
-	-	بثق الألواح	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.12	الكثافة
ISO 294-4	-	% 0.70-0.90	انكماش القالب
ISO 868	-	62	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 3045.8	MPa 21.0	إجهاد الشد
ASTM D790	psi 307480.56	MPa 2120	معامل الانحناء
ISO 180	-		قوة صدمة إيزود غير المحززة
-	ft·lb/in ² 3.33	kJ/m ² 7.0	
-	ft·lb/in ² 40.44	kJ/m ² 85	
ASTM D5420	-	J 35.7	صدمة غاردنر

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 75-2/B	F° 213.8	C° 101	
ISO 75-2/A	F° 138.2	C° 59.0	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D955	-	20-30	اللمعان

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd والتصدير المحدودة وشركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.