

Arak LLDPE HD6070EA

HDPE HMW	الفئة	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

HD6070EA عبارة عن درجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة مع توزيع ضيق للوزن الجزيئي، ومناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات القوالب بالحقن. الخصائص: معالجة سهلة. صلابة عالية. قوة تأثير جيدة مقاومة عالية للتشوه. التطبيقات النموذجية هي: الأغشية والإغلاقات. الصناديق. المقاعد. المنصات النقالة. الرغوة الهيكلية. خراطيش السيليكون. * HD6070EA غير مناسبة للتطبيقات الحسية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	صلابة عالية	
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	
-	-	مقاوم للالتواء	
-	-	أغشية	الاستخدامات
-	-	إغلاقات	
-	-	حاويات	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	صناديق	
-	-	مقاعد	
-	-	رغوة هيكلية	
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2838	-	g/cm ³ 0.960	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	68	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 4641.22	MPa 32.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 1000	استطالة الشد
ASTM D790	psi 181297.5	MPa 1250	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in ² 2.85	kJ/m ² 6.0	قوة صدمة شاربي المحززة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.