

Arak LLDPE BD2450AA

LLDPE	الفئة	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BD24250AA عبارة عن بوليمر مشترك من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي يحتوي على البيوتين-1 كمونومر مشترك. BD24250AA مناسب لتطبيقات القولبة بالحقن عالية التدفق مثل الأدوات المنزلية والصناديق والإغلاقات. إن مقاومة التشقق الإجهادي الفائقة تجعله جيدًا بشكل خاص للأغطية والإغلاقات. * BD24250AA مناسب لملامسة الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مونومر مشترك بوتين	الميزات
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	
-	-	تدفق عالي	
-	-	أغطية	الاستخدامات
-	-	إغلاقات	
-	-	حاويات	
-	-	السلع المنزلية	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2838	-	g/cm ³ 0.924	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 25	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1885.49	MPa 13.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 150	استطالة الشد
ASTM D790	psi 56564.82	MPa 390	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.4682	J/m 25	صدمة إيزود المحززة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.