

## Arak LLDPE LL0410AA / LL0410KJ

LLDPE	الفئة	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

LL0410AA & LL0410KJ عبارة عن بوليمرات مشتركة من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة تحتوي على البيوتين-1 كمونومر مشترك. LL0410AA & LL0410KJ مناسبة للأغشية المنفوخة الرقيقة والصلبة نظرًا لخصائص السحب الجيدة. يمكن أيضًا استخدام LL0410AA لتطبيقات مثل الأكياس الحاملة وأغلفة الملابس. يحتوي LL0410KJ على عوامل انزلاق ومنع الالتصاق لخصائص فتح أفضل. درجة حرارة الانصهار الموصى بها للبنق حوالي 180 درجة مئوية - 225 درجة مئوية. يجب تخزين LL0410AA & LL0410KJ في حالة جافة تحت درجة حرارة 50 درجة مئوية وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة. \* LL0410AA & LL0410KJ مناسبة للاستخدام الملامس للأغذية.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق	المواد المضافة
-	-	انزلاق	
-	-	مقاومة الالتصاق	الميزات
-	-	مونومر مشترك بوتين	
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	سحب جيد	
	-	انزلاق	
-	-	أقياس	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	أقياس الغسيل	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2838	-	/g 0.924-0.928 cm <sup>3</sup>	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.90-1.1	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.5	μm 38	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		قوة الشد
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
-	psi 1885.49	MPa 13.0	
-	psi 6091.6	MPa 42.0	
-	psi 4786.25	MPa 33.0	
ASTM D882	-		استطالة الشد
-	-	% 650	
-	-	% 800	
ASTM D1709	oz 3.17	g 90	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 221.0	C° 105	درجة حرارة تليين فيكات
الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	48	اللمعان
ASTM D1003	-	% 13	الضبابية (Haze)
معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 437.0 - 356.0	C° 180-225	درجة حرارة المصهور

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.