

Arak LLDPE LL0640AA / LL0640KJ

LLDPE	الفئة	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

LL0640AA & LL0640KJ هما كوبوليمرات بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي تحتوي على البيوتين-1 كمونومر مشارك. تم تصميم LL0640AA & LL0640KJ خصيصًا لإنتاج أفلام مصبوبة عالية الجودة، مثل عبوات العرض والأفلام الفقاعية وطبقة غير لاصقة للأفلام القابلة للتمدد. يتمتع LL0640AA & LL0640KJ بالمزايا التالية: معدل تدفق ذوبان عالي للبيثق المصبوب عالي الإنتاج. مزيج ممتاز من القوة والصلابة. لمعان ووضوح عاليان. إذا كانت معالجة الإكليل ضرورية، فيجب أن يكون المستوى عادةً في نطاق 38-48 مللي نيوتن/متر. يتراوح نطاق درجة حرارة الذوبان في عملية الصب عادةً بين 160 درجة مئوية و 220 درجة مئوية و 260 درجة مئوية وفي الخلطات الخالية من الدهون للأفلام المنفوخة بين 160 درجة مئوية و 215 درجة مئوية. يجب تخزين LL0640AA & LL0640KJ في حالة جافة تحت 50 درجة مئوية وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة. * LL0640AA & LL0640KJ مناسبان للاستخدام في ملامسة الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المترى	الخاصية
-	-	مونومر مشترك بوتين	الميزات
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مقبول للامسة الأغذية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	تدفق عالي	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لمعان عالي	
-	-	صلابة عالية	
-	-	قوة عالية	
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	لف بالتمدد	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة
-	-	فيلم مصبوب	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2838	-	g/cm ³ 0.929	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 4.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.57	μm 40	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
-	psi 4786.25	MPa 33.0	
-	psi 3625.95	MPa 25.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 600	
-	-	% 810	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	87	اللمعان
ASTM D1003	-	% 2.0	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 419.0 - 320.0	C° 160-215	درجة حرارة مصهور الغيلم المنفوخ
-	F° 500.0 - 428.0	C° 220-260	درجة حرارة مصهور الغيلم المصبوب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.