# TOLEN H020 GP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | SIBUR, LLC | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

PP H020 GP هو بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين مع توزيع قياسي للكتلة الجزيئية. يتميز المنتج بسيولة أقل من المتوسط، وحزمة تثبيت مثالية وخصائص فيزيائية وميكانيكية متوازنة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | غرض عام | - | - |
| | ثبات جيد | - | - |
| | هومبوليمر | - | - |
| | تدفق منخفض | - | - |
| | توزيع ضيق للوزن الجزيئي | - | - |
| **الاستخدامات** | غرض عام | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |
| | قولبة بالحقن | - | - |
| | التشكيل الحراري | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 2.0 g/10 min | - | Internal Method |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 30.0 MPa | 4351.14 psi | Internal Method |
| **انفعال الشد** | 10 % | - | Internal Method |
| **معامل الانحناء** | 1500 MPa | 217557.0 psi | Internal Method |
| **قوة صدمة إيزود المحززة** | 2.0 kJ/m² | 0.9516 ft·lb/in² | Internal Method |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | 80.0 C° | 176.0 F° | Internal Method |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 155 C° | 311.0 F° | Internal Method |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.