TOLEN H030 GP

المصنع	SIBUR, LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP H030 GP هو بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين مع توزيع قياسي للكتلة الجزيئية. يتميز المنتج بسيولة متوسطة، وحزمة تثبيت مثالية وخصائص فيزيائية وميكانيكية متوازنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام تدفق جيد ثبات جيد هوموبوليمر توزيع ضيق للوزن الجزيئي	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	غرض عام	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن التشكيل الحراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	Internal Method
انفعال الشد	10 %	-	Internal Method
معامل الانحناء	1500 MPa	217557.0 psi	Internal Method
قوة صدمة إيزود المحززة	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	80.0 C°	176.0 F°	Internal Method
درجة حرارة تليين فيكات	155 C°	311.0 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.