TOLEN H035 BF

المصنع	SIBUR, LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP H035 BF هو بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين مع توزيع واسع للكتلة الجزيئية. يتميز المنتج بسيولة متوسطة، وحزمة تثبيت مثالية بدون ستيرات معدنية وخصائص فيزيائية وميكانيكية متوازنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد	-	-
	ثبات جيد	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	توزيع واسع للوزن الجزيئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.3 g/10 min	-	Internal Method
الذوبانية	4.0 %	-	ISO 16152

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تعدد التشتت (Polydispersity)	Mw/Mn 6.00	-	ASTM D6474

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 30.0	psi 4351.14	Internal Method
انفعال الشد	% 11	-	Internal Method
معامل الانحناء	MPa 1300	psi 188549.4	Internal Method
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 2.0	ft·lb/in² 0.9516	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 78.0	F° 172.4	Internal Method
درجة حرارة تليين فيكات	C° 149	F° 300.2	Internal Method
درجة حرارة الانصهار	C° 158	F° 316.4	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.