TOLEN H080 GP

المصنع	SIBUR, LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP H080 GP هو بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين مع توزيع قياسي للكتلة الجزيئية. يتميز المنتج بسيولة أعلى من المتوسط، وحزمة تثبيت مثالية وخصائص فيزيائية وميكانيكية متوازنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام	-	-
	تدفق جيد	-	-
	ثبات جيد	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	-
الاستخدامات	غرض عام	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 30.0	psi 4351.14	Internal Method
انفعال الشد	% 10	-	Internal Method
معامل الانحناء	MPa 1400	psi 203053.2	Internal Method
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m² 2.0	ft·lb/in² 0.9516	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 80.0	F° 176.0	Internal Method
درجة حرارة تليين فيكات	C° 155	F° 311.0	Internal Method

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.