TOLEN H352 IM

المصنع	SIBUR, LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP H352 IM هو بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين مع توزيع ضيق للكتلة الجزيئية. يتميز المنتج بسيولة عالية وحزمة تثبيت خاصة تضمن سرعة معالجة عالية وخصائص فيزيائية وميكانيكية محسنة للمنتجات النهائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات جيد	-	-
	تدفق عالي	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	35.0 MPa	5076.33 psi	Internal Method
انفعال الشد	11 %	-	Internal Method
معامل الانحناء	1500 MPa	217557.0 psi	Internal Method
قوة صدمة إيزود المحززة	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	80.0 C°	176.0 F°	Internal Method
درجة حرارة تليين فيكات	156 C°	312.8 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.