TOLEN R007 EX

المصنع	SIBUR, LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP R007 EX عبارة عن بوليمر مشترك عشوائي من البروبيلين والإيثيلين. يتميز المنتج بسيولة منخفضة وحزمة تثبيت خاصة تضمن التشغيل طويل الأمد للمنتجات النهائية في درجات حرارة عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات جيد	-	-
	تدفق منخفض	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك	-	-
	تجهيزات	-	-
	Piping	-	-
	ورقة	-	-
	Strapping	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	Pipe Extrusion	-	-
	بثق الألواح	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.70 g/10 min	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	23.0 MPa	3335.87 psi	Internal Method
انفعال الشد	12 %	-	Internal Method
معامل الانحناء	800 MPa	116030.4 psi	Internal Method
قوة صدمة إيزود المحززة	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	65.0 C°	149.0 F°	Internal Method
درجة حرارة تليين فيكات	135 C°	275.0 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.