TOLEN R020 BM

المصنع	SIBUR, LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP R020 BM عبارة عن بوليمر مشترك عشوائي من البروبيلين والإيثيلين. يتميز المنتج بسيولة أقل من المتوسط، وحزمة تثبيت خاصة تحتوي على مجموعة من المواد المضافة التي تضمن الخصائص الفيزيائية والميكانيكية اللازمة وأداء التطبيق للمنتجات النهائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات جيد تدفق منخفض بوليمر مشترك عشوائي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالبثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	23.0 MPa	3335.87 psi	Internal Method
انفعال الشد	12 %	-	Internal Method
معامل الانحناء	800 MPa	116030.4 psi	Internal Method
قوة صدمة إيزود المحززة	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	65.0 C°	149.0 F°	Internal Method
درجة حرارة تليين فيكات	135 C°	275.0 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.