# TOLEN R350 IM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | SIBUR, LLC | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

PP R350 IM عبارة عن بوليمر مشترك عشوائي من البروبيلين والإيثيلين. يتميز المنتج بتدفق عالي وحزمة تثبيت خاصة تضمن سرعة معالجة عالية وخصائص فيزيائية وميكانيكية متوازنة للمنتجات النهائية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية معالجة جيدة<br>ثبات جيد<br>تدفق منخفض<br>بوليمر مشترك عشوائي | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | أجزاء شفافة | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 35 g/10 min | - | Internal Method |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 23.0 MPa | 3335.87 psi | Internal Method |
| **انفعال الشد** | 12 % | - | Internal Method |
| **معامل الانحناء** | 800 MPa | 116030.4 psi | Internal Method |
| **قوة صدمة إيزود المحززة** | 9.0 kJ/m² | 4.28 ft·lb/in² | Internal Method |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | 65.0 C° | 149.0 F° | Internal Method |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 135 C° | 275.0 F° | Internal Method |


**Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.