EGYPTENE LL 0209 AA

المصنع	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL 0209 AA عبارة عن بوليمر مشترك LLDPE مع البيوتان كمونومر يحتوي على مضاد للأكسدة. يوصى باستخدامه في التطبيقات ذات الأغراض العامة. وهو مناسب للمزج مع LDPE التقليدي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	كثافة منخفضة	-	-
	مونومر مشترك بوتين	-	-
	قوة عالية	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	Perforation resistance	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	تقشير جيد	-	-
	عام	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	تبْطين	-	-
	خلط	-	-
	لف بالتمدد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيق زراعي عام كيس تعبئة ثقيل	- - -	- -
تصنيفات الوكالة	أوروبا رقم 10/2011	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 1872-1
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 1184
	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 1184
	11.0 MPa	1595.42 psi	ISO 1184
	41.0 MPa	5946.56 psi	ISO 1184
	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 1184
استطالة الشد		-	ISO 1184
	620 %	-	ISO 1184
	840 %	-	ISO 1184
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	150 g	5.29 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	ASTM D1922

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.