EGYPTENE LL 0220 KJ

المصنع	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL 0220 KJ عبارة عن بوليمر مشترك LLDPE مع البيوتان كمونومر يحتوي على مضادات الأكسدة ومواد مضافة للانزلاق ومضادة للالتصاق. هذه الدرجة مناسبة لإنتاج الأغشية المنفوخة للتطبيقات الخفيفة ذات متطلبات الانزلاق العالية. يمكن إنتاج الأغشية المصنوعة من LL 0220 KJ النقي بمعدل إنتاج أعلى مقارنة بالبوليمرات المشتركة بوتين LDPE القياسية 1MFR.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	نعومة عالية	-	-
	عامل مضاد للتكتل	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	كثافة منخفضة	-	-
	مونومر مشترك بوتين	-	-
	نعومة عالية	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	خاصية مقاومة التكتل	-	-
	مضاد للأكسدة	-	
الاستخدامات	أفلام	-	-
	فيلم مصبوب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	أوروبا رقم 10/2011	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 1872-1
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 1184
	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 1184
	11.0 MPa	1595.42 psi	ISO 1184
	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 1184
	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 1184
استطالة الشد		-	ISO 1184
	650 %	-	ISO 1184
	800 %	-	ISO 1184
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	100 g	3.53 oz	ASTM D1922
	270 g	9.52 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ISO 306

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 93.0	F° 199.4	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.