EGYPTENE HD 3840 UA

المصنع	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 3840 UA عبارة عن درجة بوليمر مشترك من البولي إيثيلين متوسط الكثافة بكر مع توزيع ضيق للوزن الجزيئي ومزود في شكل حبيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	صلابة عالية	-	-
	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	-
الاستخدامات	إغلاقات	-	-
	حاويات	-	-
	قطع هندسية	-	-
	خزانات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن قولبة دورانية	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.938 g/cm³	-	ISO 1872-1
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	200 hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	Internal Method
انفعال الشد	1400 %	-	Internal Method
معامل الانحناء	750 MPa	108778.5 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	20 kJ/m²	9.52 ft·lb/in²	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.