Gravi-Tech™ X GRV-TE1-045-SS-W-NAT

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	SIS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

توفر مركبات البوليمر-المعدن Gravi-Tech™ بديلاً عالي الأداء قائم على اللدائن الحرارية للرصاص والمعادن التقليدية. باستخدام مجموعة متنوعة من الحشوات المعدنية، تتمتع هذه المركبات بكثافة مماثلة للمعادن التقليدية، مع توفير مرونة في التصميم والمعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثقل نوعي عالي غير سامة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية تطبيقات طبية/رعاية صحية مقذوفات سلع رياضية الوزن والموازنة	- - - - -	- - - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	4.49 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.3-2.0 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	70	-	-
	65	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.07 MPa	300.23 psi	ASTM D412
قوة الشد	3.10 MPa	449.62 psi	ASTM D412
استطالة الشد	800 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	76.7 C°	170.06 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	163-204 C°	325.4 - 399.2 F°	-
درجة حرارة القالب	15.6-37.8 C°	60.08 - 100.04 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.