YUCLAIR® JK910

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUCLAIR JK910 هي راتنجات بولي إيثيلين عالية الكثافة مع مؤشر تدفق عالي يبلغ 20 جم / 10 دقائق. يوفر قابلية معالجة جيدة جنبًا إلى جنب مع صلابة جيدة. هذا الراتينج مناسب بشكل خاص للتطبيق الذي يتطلب قابلية معالجة جيدة مثل الأدوات المنزلية والألعاب والسلع المتنوعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة صلابة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	الأجهزة السلع المنزلية ألعاب	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.961 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 25.5	psi 3698.47	-
	MPa 4.90	psi 710.69	-
استطالة الشد	% 220	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 902	psi 130824.28	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 39	ft·lb/in 0.7305	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	C° 123	F° 253.4	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.