YUCLAIR® MB509U

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUCLAIR MB509U هو راتينج بولي إيثيلين متوسط الكثافة مع توزيع واسع للوزن الجزيئي ومؤشر تدفق منخفض نسبيًا يبلغ 0.33 جم / 10 دقائق. يوفر درجة عالية من مقاومة الصدمات في درجات الحرارة الباردة، ومقاومة تشقق الإجهاد والمتانة جنبًا إلى جنب مع قابلية معالجة جيدة. يحتوي MB509U على مثبت للأشعة فوق البنفسجية، للاستخدام في المنتجات التي تتطلب مقاومة للعوامل الجوية في الهواء الطلق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	تدفق منخفض	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	توزيع واسع للوزن الجزيئي	-	
الاستخدامات	Pipe Coatings	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.939 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.35 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693
صلابة الديورومتر	58	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
استطالة الشد	900 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	667 MPa	96740.35 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	118 C°	244.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	124 C°	255.2 F°	ASTM D2117

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.