YUPLENE® B360F

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUPLENE B360F هو كوبوليمر بروبيلين مصمم لتطبيقات القولبة بالحقن. يتميز YUPLENE B360F بصلابة ممتازة وثبات أبعاد جيد وقد تم إدراجه بواسطة مختبرات التأمين (UL). YUPLENE B360F مناسب للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والحاويات المختلفة. يتوافق YUPLENE B360F مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 21 CFR177.1520.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E135809-222659	-	-
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	متانة جيدة	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
الاستخدامات	مكونات الأجهزة	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	علب البطاريات	-	-
	حاويات	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ASTM D1238
التدفق الحلزوني	cm	-	Internal Method
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	29 J/m 88 J/m	- 0.5432 ft·lb/in 1.65 ft·lb/in	ASTM D256 - -

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم المتسارع في الفرن	15.0 day	-	ASTM D3012

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	110 C°	230.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة صدمة دوبونت	J	-	ASTM D2794

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.