YUPLENE® BH3720

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUPLENE BH3720 عبارة عن بوليمر مشترك من البروبيلين عالي التأثير مصمم لتطبيقات القولبة بالحقن والتركيب. يتمتع YUPLENE BH3720 بخصائص ممتازة في قوة التأثير بالإضافة إلى الصلابة والخصائص الميكانيكية وثبات الأبعاد الجيد، مما يجعل YUPLENE BH3720 مناسبًا لقطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية وحافظات البطاريات والحاويات المختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	مقاومة فائقة للصدمات	-	-
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	علب البطاريات	-	-
	الخلط	-	-
	حاويات	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
طريقة المعالجة	الخلط	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
التدفق الحلزوني	cm	-	Internal Method
صلابة روكويل	72	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	69 J/m J/m	- 1.29 ft·lb/in -	ASTM D256 - -

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم المتسارع في الفرن	15.0 day	-	ASTM D3012

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	110 C°	230.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.