YUPLENE® H231P

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUPLENE H231P هو البولي بروبيلين المتجانس المناسب بشكل خاص لفيلم BOPP. تم تصميم H231P للجمع بين فوائد الدرجات عالية السرعة مع الأغراض العامة. يفي H231P بمتطلبات FDA في قانون اللوائح الفيدرالية في 21 CFR 177.1520 لملامسة الأغذية. يتميز H231P بقابلية معالجة وامتداد ممتازة ، وصلابة وقوة عالية ، وخصائص حاجز جيدة ، وخصائص بصرية جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	قابلية تمدد جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
	بصريات	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	فيلم ثنائي المحور	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	36.3 MPa	5264.88 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1470 MPa	213205.86 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	155 C°	311.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.