YUPLENE® H350F

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUPLENE H350F هو بوليمر متجانس من البروبيلين مصمم لتطبيقات القولبة بالحقن. يتمتع YUPLENE H350F بصلابة عالية وثبات أبعاد جيد وقد تم إدراجه من قبل مختبرات Underwriters (UL). YUPLENE H350F مناسب للأدوات المنزلية وحاويات الطعام وأحواض البذور. يتوافق YUPLENE H350F مع لائحة FDA 21 CFR177.1520.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E135809-222663	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية ثبات أبعاد جيد صلابة عالية هوموبوليمر	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مكونات الأجهزة فيلم حاويات الطعام السلع المنزلية	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
التدفق الحلزوني	70.0 cm	-	Internal Method
صلابة روكويل	95	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	37.3 MPa	5409.92 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1470 MPa	213205.86 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	154 C°	309.2 F°	ASTM D1525
درجة حرارة انحراف الحرارة	105 C°	221.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.