YUPLENE® H680S

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUPLENE H680S هو Homo PP مصمم للطلاء بالبثق عالي السرعة المنتج على بثق T-die. يُظهر YUPLENE H680S قابلية معالجة ممتازة للطلاء ، وخصائص لاصقة ، وخصائص ميكانيكية وخصائص مقاومة للحرارة. يمكن معالجة YUPLENE H680S في درجة حرارة منخفضة نسبيًا عن H680F. يتوافق YUPLENE H680S مع لائحة FDA 21 CFR 178.2010 & 177.2600.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد قابلية معالجة جيدة هوموبوليمر مقاومة حرارة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء طلاءات منسوجة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2600 FDA 21 CFR 178.2010	- -	- -
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	85	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1370 MPa	198702.06 psi	ASTM D790
صلابة الانحناء	1.37 GPa	198.7 kpsi	ASTM D790
سمك الفيلم - المُختبر	20 µm	0.7874 mil	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	100 C°	212.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	145 C°	293.0 F°	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	55	-	ASTM D2457

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.