YUPLENE® HX3300H

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUPLENE HX3300H هو بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين عالي التبلور مصمم لتطبيقات القولبة بالحقن. يتمتع YUPLENE HX3300H بخصائص ممتازة في الصلابة والتدفق ومقاومة الحرارة وثبات الأبعاد الجيد. يمكن استخدام YUPLENE HX3300H لقطع غيار السيارات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والحاويات المختلفة. يمكن لـ YUPLENE HX3300H تقليل مشاكل الحقن المختلفة مثل مشاكل السطح والانكماش والتشوه وما إلى ذلك وتقليل وقت دورة القولبة بالحقن بسبب التبلور السريع. على وجه الخصوص، يتمتع HX3300H بثبات حراري ممتاز على المدى الطويل. يتوافق YUPLENE HX3300H مع لائحة FDA 21 CFR177.1520.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	تدفق جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	شديد التبلور	-	-
	هوموبوليمر	-	
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	حاويات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أجزاء كهربائية السلع المنزلية قطع غيار صناعية	- - -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	110	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	38.2 MPa	5540.45 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2160 MPa	313282.08 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	158 C°	316.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة انحراف الحرارة	130 C°	266.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.