YUPLENE® R390Y

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUPLENE R390Y هو بولي بروبيلين عشوائي مصنوع للقولبة بالحقن. يتميز بقوة تأثير عالية وشفافية ممتازة. نظرًا لأن خاصية التدفق الممتازة تجعله مناسبًا لمختلف الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم والمنتجات ذات الجدران الرقيقة. يمكن استخدامه لتعبئة المواد الغذائية وحاويات التعبئة والأجهزة المنزلية المختلفة. يتوافق YUPLENE R390Y مع لائحة إدارة الغذاء والدواء في 21 CFR 177.1520 و 21 CFR 178.2010 لمواد تغليف المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	حاويات	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	أجزاء ذات جدران رقيقة	-	-
	أجزاء شفافة أو شبه شفافة	-	-

تصنيفات الوكالة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	FDA 21 CFR 177.1520 FDA 21 CFR 178.2010	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	45 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	85	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم في الفرن	15.0 day	-	ASTM D3012

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	95 C°	203.0 F°	ASTM D648
			ASTM D1525

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	130 °C	266.0 °F	

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.