YUPLENE® R680S

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUPLENE R680S هو بوليمر مشترك عشوائي من البروبيلين مصمم للطلاء بالبثق عالي السرعة المنتج على بثق T-die. YUPLENE R680F جيد بشكل خاص لطلاء التغليف المرن. يُظهر YUPLENE R680S قابلية معالجة طلاء ممتازة وخصائص لاصقة وخصائص ميكانيكية وخصائص مقاومة للحرارة. يتوافق YUPLENE R680S مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 21 CFR 178.2010 و 177.2600.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	ورقة شفافة	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	Laminates	-	-
	ورقة	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2600	-	-
	FDA 21 CFR 178.2010	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم ثنائي المحور	-	-
	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	28 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	78	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	24.5 MPa	3553.43 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D790
سمك الفيلم - المُختبر	20 µm	0.7874 mil	-
صدمة إيزود المحززة	140 J/m	2.62 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	125 C°	257.0 F°	ASTM D1525
درجة حرارة انحراف الحرارة	85 C°	185.0 F°	ASTM D648

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ASTM D2457

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللمعان	50	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.