YUPLENE® R930Y

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

YUPLENE R930Y هو بوليمر مشترك عشوائي من البروبيلين مُنوى ومصمم للألواح. يوفر YUPLENE R930Y العديد من الميزات بما في ذلك الشفافية العالية وقوة التأثير العالية وقابلية المعالجة العالية، وكلها تجعل YUPLENE R930Y مناسبًا لتطبيق الألواح الشفافة المقاومة للصدمات العالية. يتوافق YUPLENE R930Y مع لائحة إدارة الغذاء والدواء 21 CFR177.1520.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	مُتَكَوِّن	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	ورقة شفافة	-	-
	ورقة	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.5 g/10 min	-	ASTM D1238
التدفق الحلزوني	60.0 cm	-	Internal Method
صلابة روكويل	88	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	31.4 MPa	4554.19 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	98 J/m	1.84 ft·lb/in	ASTM D256

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم في الفرن	15.0 day	-	ASTM D3012

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	90 C°	194.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	130 C°	266.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.