

BRALEN® RB 03-23

LDPE	الفئة	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BRALEN RB 03-23 هي درجة للأغراض العامة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. يتميز بمقاومة عالية للتشقق الإجهادي البيئي وخصائص ميكانيكية جيدة جدًا. هذه الدرجة خالية من المواد المضافة. تطبيقات BRALEN RB 03-23 مصمم لإنتاج أفلام شديدة التحمل وقابلة للانكماش بسمك 0.07 - 0.25 مم. وهي مناسبة تمامًا للقولية بالنفخ للحاويات والأنابيب والألواح والقطاعات المختلفة، وأيضًا للقولية بالحقن. وهي مناسبة لإنتاج الألعاب. BRALEN RB 03-23 مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. المنتج يتوافق مع لوائح ملامسة الأغذية. الدرجة مناسبة لتصنيع منتجات تعبئة الأدوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	خالٍ من الإضافات	الميزات
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	غرض عام	
-	-	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	
-	-	كثافة منخفضة	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	تطبيقات قولبة النفخ	الاستخدامات
-	-	حاويات	
-	-	فيلم	
-	-	غرض عام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Piping	
-	-	مظاهر	
-	-	ورقة	
-	-	غلاف قابل للانكماش	
-	-	ألعاب	
الأشكال			
-	-	Pellets	
طريقة المعالجة			
-	-	قولية النفخ	
-	-	بثق الأفلام	
-	-	قولية بالحقن	
-	-	بثق المظهر	
-	-	بثق الألواح	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183/C	-	g/cm ³ 0.919	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 0.35	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 868	-	47	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 2.76	µm 70	سمك الفيلم - المُختبر
-	-	to 0.25 0.07 mm	سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر
ISO 527-3	-		قوة الشد
-	psi 3480.91	MPa 24.0	
-	psi 3190.84	MPa 22.0	
ISO 527-3			استطالة الشد
-			
-			

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-		
	-	% 400	
	-	% 500	
/ISO 7765-1 A	oz 10.58	g 300	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 306/A50	F° 206.6	C° 97.0	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 14782	-	% 18	الضبابية (Haze)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 410.0 - 338.0	C° 170-210	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.