

## BRALEN® SA 200-22

|                         |        |                                    |                |
|-------------------------|--------|------------------------------------|----------------|
| LDPE                    | الفئة  | Slovnaft<br>.Petrochemicals, s.r.o | المصنع         |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | -                                  | المادة المألثة |

### وصف المنتج

BRALEN SA 200-22 هي درجة خاصة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. هذه الدرجة خالية من المواد المضافة. تطبيقات BRALEN SA 200-22 مصمم لإنتاج المنسوجات غير المنسوجة. كما أنها مناسبة للاستخدام كمكون في الشموع والمواد العازلة للكهرباء. في شكل مسحوق (بعد الطحن) يتم استخدامه في صناعة النسيج. BRALEN SA 200-22 مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. المنتج يتوافق مع لوائح ملامسة الأغذية.

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                           |                |
|--------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري             | الخاصية        |
| -            | -                  | خالٍ من الإضافات          | الميزات        |
| -            | -                  | مقبول لملامسة الأغذية     |                |
| -            | -                  | كثافة منخفضة              |                |
| -            | -                  | مادة قابلة لإعادة التدوير |                |
| -            | -                  | عزل إلكتروني              | الاستخدامات    |
| -            | -                  | غير منسوجات               |                |
| -            | -                  | تطبيقات النسيج            |                |
| -            | -                  | Pellets                   | الأشكال        |
| -            | -                  | بثق                       | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية |                    |                         |                              |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري           | الخاصية                      |
| ISO 1183/C        | -                  | g/cm <sup>3</sup> 0.915 | الكثافة                      |
| ISO 1133          | -                  | g/10 min 200            | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| معلومات المعالجة |                    |               |                    |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية            |
| -                | F° 536.0 - 374.0   | C° 190-280    | درجة حرارة المصهور |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.