

BRALEN® VA 20-60

LDPE	الفئة	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BRALEN VA 20-60 هو درجة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة مخصصة لعمليات تشكيل الحقن، تتميز بتدفق جيد. هذه الدرجة خالية من الإضافات. التطبيقات: تم تصميم BRALEN VA 20-60 لإنتاج السلع المنزلية والأشياء التقنية ذات الأشكال المعقدة. إنها مناسبة لإنتاج الألعاب. لا يُوصى بها للمقالات المعرضة للوسائط التآكلية والضغط الميكانيكي. BRALEN VA 20-60 مناسبة للتلامس مع الطعام. المنتج يتوافق مع لوائح تلامس الطعام. الدرجة مناسبة لتصنيع عبوات الأدوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	خالٍ من الإضافات	الميزات
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	تدفق جيد	
-	-	كثافة منخفضة	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	السلع المنزلية	الاستخدامات
-	-	Pharmaceutical Packaging	
-	-	ألعاب	
-	-	Pellets	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183/C	-	g/cm ³ 0.914	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 868	-	42	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 1305.34	MPa 9.00	إجهاد الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 306/A50	F° 185.0	C° 85.0	درجة حرارة تليين فيكات

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 302.0 - 266.0	C° 130-150	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.