duoMatrix® NEO

المصنع	Smooth-On, Inc	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

duoMatrix® NEO هو منتج غير محدد. يمكن معالجته عن طريق الصب أو التصفيف اليدوي أو الرش وهو متاح في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات duoMatrix® NEO تطبيقات المضافات / الخلطات الرئيسية والنماذج الأولية. تشمل الخصائص: مقاومة اللهب ومقاومة الرطوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب قوة جيدة امتصاص ماء منخفض إلى معدوم قابل للتشغيل الآلي قابل للطلاء	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	خلط مادة النمذجة	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	الصب وضع يدوي رش	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.630 cm³/g	-	-
الكثافة	1.59 g/cm³	-	-
امتصاص الماء	0.25 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التجميد/ الذوبان	3.0E+2 Cycles	-	-
نسبة الخلط	100 جزء A (مسحوق): 50 جزء B (سائل) بالوزن أو الحجم	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	6.0 min	-	-
وقت إزالة القالب	60 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.8-37.9 MPa	5496.94 - 3306.87 psi	ASTM D638
قوة الانحناء	51.7-67.6 MPa	9804.57 - 7498.46 psi	ASTM D790
قوة الضغط	44.8-65.5 MPa	9499.99 - 6497.7 psi	ASTM D695
قوة صدمة إيزود المحززة	31 kJ/m²	14.75 ft·lb/in²	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.